















## ECONOMY 1.5

			HDF	Hydro Sound	Klebesheets	Hydro Fix Sound
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 1.235 × 230 × 9,8 mm ca. 1.235 × 305 × 9,8 mm	ca. 1.235 × 230 × 6,5 mm ca. 1.235 × 305 × 6,5 mm	ca. 1235 × 230 × 1,8 mm ca. 1235 × 305 × 1,8 mm	
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 32	Wohnbereich 23 Objektbereich 32	Wohnbereich 23 Objektbereich 32	
	Flächengewicht	EN 430	ca. 10.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 7.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup>	
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ca. 14 dB	ca. 20 dB	ca. 5 dB	
	Stuhlleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,088 m <sup>2</sup> K/W	6,5 mm ca. 0,050 m <sup>2</sup> K/W 9,8 mm ca. 0,075 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W	
	Masstabilität	EN 434	< 0,05%	< 0,10%	< 0,10%	
	Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	
	Lichteinheit	ISO 105	6 / 7	6 / 7	6 / 7	
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	
	Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	
	Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%	0 % (wasserfest / waterproof)	0 % (wasserfest / waterproof)	
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm – kg/m	> 500 kg/lfm – kg/m		
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10	R10	